

LUCCA



TARTUFO



RISTRETTO



AREZZO



FLOREN & Cie NV/SA

STEENBAKKERIJ / BRIQUETERIE / BRICKS

Vaartkant rechts 4 | B - 2960 St.-Lenaarts | tel.:+32 (0)3 313 81 98 | fax:+32 (0)3 313 71 56 | info@florenc.be

TOSCANA

Beschrijving - Description

De bakstenen hebben een homogene structuur en zijn vrij van kalk- en andere insluitels die eventueel beschadigingen kunnen veroorzaken.

De kop-en strekzijden zijn ruw en verouderd. Cementsluiers geven de steen zijn karakteristieke uitzicht van herbruiksteen.

De stenen worden gefabriceerd in strengers, met perforatie < 15% en met 5 rechthoekige sleuven.

Les briques ont une structure homogène et ne contiennent pas de nodules de chaux ou autres qui pourraient provoquer des dommages.

Les boutisses et les panneresses sont rugueuses et vieillies. Les voiles de ciment créent l'image caractéristique d'une brique de récupération.

Les briques sont fabriquées à l'étireuse avec une perforation < 15% du volume et 5 fentes rectangulaires.

The facing bricks have a homogeneous structure and are free from lime or other inclusions that potentially might cause damages.

The stretcher and headers look rough and aged. The cement shades create the typical image of reclaimed bricks.

The bricks are extruded with perforations less than 15% and with 5 rectangular holes.

RODE STENEN - BRIQUES ROUGES - RED BRICKS

De bakstenen zijn gevormd met een mengeling van zuivere Kempische oud-kwartaire klei. Ze worden gebakken in een gasgestookte tunneloven bij een temperatuur van 1040°C. De scherf van de steen is rood.

Les briques sont composées d'un mélange d'argiles campinoises de l'ère quaternaire. Les briques sont cuites dans un four tunnel à gaz sous une température de 1040°C. Le corps de la brique est rouge.

The bricks are made from a mixture of Campine old-Quaternary clay. The baking process takes place in a gas-heated tunnel oven of 1040°C. The body color of the brick is red.

LUCCA - TARTUFO - RISTRETTO - AREZZO

De bakstenen zijn gevormd met een mengeling van zuivere Kempische oud-kwartaire klei en mangaanoxide. Ze worden gebakken in een gasgestookte tunneloven bij een temperatuur van 1000-1020°C. De scherf van de steen is bruin.

Les briques sont composées d'un mélange d'argiles campinoises de l'ère quaternaire et d'une quantité d'oxyde de manganèse. Elles sont cuites dans un four tunnel à gaz sous une température de 1000-1020°C. Le corps de la brique est brun.

The bricks are made from a mixture of Campine old-Quaternary clay and manganese oxide. The baking process takes place in a gas-heated tunnel oven of 1000-1020°C. The body color of the brick is brown.

Technische kenmerken – Caractéristiques techniques – Technical features

tolerancategorie / catégorie de tolérance / tolerance category

maatspreidingscategorie / catégorie de variations des dimensions / range category

bruto volumieke massa / masse volumique apparente sèche / gross dry density

netto volumieke massa / masse volumique absolue sèche / net dry density

gemiddelde genormaliseerde druksterkte / résistance à la compression normalisée / mean compressive strength

vorstbestendigheid / résistance au gel / frost resistance-NBN EN 771-1

-PTV 23-002

wateropname / absorption d'eau / water absorption

initiële wateropname / absorption d'eau initiale / initial rate of water absorption

gehalte actieve oplosbare zouten / teneur en sels solubles actifs / active soluble salts

brandreactie / réaction au feu / reaction to fire

dampdoorlaatbaarheid / perméabilité à la vapeur / water vapour diffusion coefficient

hechtsterkte / adhérence / bond strength

equivalente warmtegeleidbaarheid / conductivité thermique équivalente / equivalent thermal conductivity

De stenen voldoen aan de BENOR norm (PTV 23-002) en aan de CE-norm (EN 771-1).

Les briques sont conformes à la norme BENOR (PTV 23-002) et à la norme CE (EN 771-1).

The bricks comply with BENOR norm (PTV 23-002) and with CE norm (EN 771-1).

T2

R2

1700 kg/m³ (D1)

1950 kg/m³ (D1)

50 N/mm²

F2

(zeer vorstbestendig / très résistant / very resistant)

=<10%

IW2

S2

A1

0,55

0,15 N/mm²

0,6 W/mk (90/90 = 0,65 W/mk)




IBK 1979

vergunning bewezen

in toewijzing

PTV 23 002



EN 771-1
Nr.BC02-201-678-017-00-P01

CE

vergunning bewezen

in toewijzing

IBK 1979

vergunning bewezen

Beschikbare formaten / Formats disponibles / Available sizes

Formaat - Format - Size	aantal/m ² - quantité/m ² - number/m ²
Rijnvorm	180 x 85 x 50
Module 50	190 x 90 x 50
Module 65	190 x 90 x 65
WF	210 x 100 x 50
WDF	210 x 100 x 65

Naargelang de bakserie kunnen de maten licht afwijken / Parmi les différentes cuissons, les dimensions pourraient varier légèrement / The size may slightly differ from one production series to another

De getoonde gevleestenen kunnen een lichte afwijking in kleur en densiteit vertonen t.o.v. de werkelijkheid.

La couleur et la densité des briques montrées peuvent légèrement dériver de la réalité.

The colors and density of the bricks as shown, may differ slightly from reality.

FLOREN & Cie NV/SA

STEENBAKKERIJ / BRIQUETERIE / BRICKS

floren.be



CRETA




CHIANTI



AVORIO



VECCHIO



BRUNELLO




MOSCATO



TRONCO



PIERRA



PIERRA



CREMA



GIALLO

